



90-M 4 tropical

Variant 93-IC 330

- Bruksområde:**
- For spesielle bruksområder som er anbefalt av bilprodusenter, kan bruk av 93-IC 330 være nødvendig i serie 90 baselakker.
 - Tilsetning for solid-farge serie 90 og for bruk i solid-farge påført som et grunnstrøk i serie 90 3-lagssystem for å forbedre tape-resistens og hardhet.
- Egenskaper:**
- Bemerkninger:**
- Underlag: Løsemiddelresistent gammel lakk, slipefyller, Glasurit 285- grunnfyllere

Håndtering



Forbehandling:
Rengjør overflaten med 700-1 / slipes med P400 - P500 / rengjøres igjen med 700-1.
Alternativt: påfør på Glasurit våt-i-våt-fyller



Blandingsforhold 100 % etter vol.

90 Line baselakt*
Bland serie 90 baselakk til formelen og rør forsiktig.
* 93-IC 330 er uegnet for bruk i blandeformler som inneholder de vannbaserte tilsetningene 11-E20A, 11-E30A eller 11-E30B eller miksebase-konsentratene 80-M.



Herder 5 % etter vol.

93-IC 330
Tilsett 93-IC 330 og rør forsiktig igjen.



Tynner 50-70 % etter vol.

93-E 3 tropical
Røres om UMIDDELBART etter tilsetning av tynner.

Potlife ved 20°C 2 t

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.



Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



90-M 4 tropical

Variant 93-IC 330

Bruksområde:	 Konvensjonell pistol	 HVLP overliggende
Sprøytetrykk	2 bar	2-3 bar
ved dysa		0,7 bar
Nozzle size	1,3-1,4	1,3
Antall strøk	2 - 3 For noen farger kan ett ekstra strøk være nødvendig.	
Avdunsting ved 20°C	Avdunstes til matt etter hvert strøk.	
Film tykkelse:	10-15 µm	

**Tørking ved 20 °C**

ca. 15 min.

Tørking ved 60 °C

ca. 10 min. + avkjøling

Infrarød

Additional Remark

1. strøk: avdunstes til matt ved romtemperatur.
2. strøk: ved 40 – 50°C (maks 70°C) overflatetemperatur til matt overflate + kjøling.

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.