









# Glasuret® 1K-Express-grunnfyller - mørkegrå

# G / GF

- Bruksområde:** 1-K grunnfyller. Leveres i sprayboks til reparasjonslakkering av biler. Grunnfyller for mindre gjennomslipte områder ned til bart metall
- Rustbeskytter til bruk under Glasurit 285- grunnfyllere og fyllerflater (slipeversjon)
  - Grunnfyller som egner seg til Spot-Repair
- Egenskaper:**
- Meget god rustbeskyttelse på stål, forsinket stål og aluminium
  - Tørker raskt
  - God finish kvalitet

**Bemerkninger:**

## 1. Grunnfyller / rustbeskyttelse for bruk under Glasurit 285- grunnfyllere og fyllerflater (slipeversjon)

	Bruksområde	Grunnfyller	Rustbeskytter under Glasurit 285- grunnfyllere og fyllerflater (slipeversjon)
	Lakksystem		
	Dekningsgrad		
	Rystes	2 min.	2 min.
	Merknader	Ikke bruk deformerte spraybokser. Når du rister innholdet i boksen, må du ikke slå den mot faste gjenstander. Blandekulene frigis når boksen ristes. Unngå støt, friksjon og slag.	
	Antall strøk	3 - 4	1 - 2
	Film tykkelse	30-40 my	15-20 my
	Avdunsting ved 20°C	ca. 5 min. mellom strøkene	10 min.
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	1.5 - 2 t 30 min.	
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	5 min. 50% 7 min.	
	Sliping: manuell	P800 eller "ultrafin" slipepad	

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)695:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.e ) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 695 g/ltr.








Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.



# Glasurit® 1K-Express-grunnfyller - mørkegrå

# G / GF

## 2. Grunnfyller i Spot-Repair systemet

	<b>Bruksområde</b>	Grunnfyller i Spot-Repair systemet
	<b>Lakksystem</b>	
		<b>Dekningsgrad:</b>
	<b>Rystes</b>	2 min.
	<b>Merknader</b>	Ikke bruk deformerte spraybokser. Når du rister innholdet i boksen, må du ikke slå den mot faste gjenstander. Blandekulene frigis når boksen ristes. Unngå støt, friksjon og slag.
	<b>Antall strøk</b>	3-4 strøk. Bruk sprøytehode med rund stråle
	<b>Film tykkelse</b>	30-40 my
	<b>Avdunsting ved 20°C</b>	Til matt mellom strøkene
	<b>Infrarød (kortbølge)</b> <b>Infrarød (mellombølge)</b>	5 min. 50% 7 min.
	<b>Sliping: manuell</b>	P800 eller "ultrafin" slipepad

### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)695:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.e ) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 695 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritter ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techno.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

