Teknisk informasjon

925-2002

10/2011

Glasurit® HS Klarlakk ultra ripebestandig VOC

G / K

Bruksområde: Ultra ripebestandig HS klarlakk for 90-serien baselakk- / klarlakksystemer.

Egenskaper: Høyt solid innhold; ultra ripebestandig; langvarig glans, svært motstansdyktig mot vær, utmerket finish, hurtig klar for polering.

Bemerkninger:
- Egner seg for reparasjon av ultra ripebestandige originaldeler.
- Velg tynner ihht temperatur og størrelsen på objektet som skal lakkeres.

	Lakksystem				
				Dekningsgrad:	335 m²/l ved 1 µm
	Blandingsforhold	100 g	925-2002		
	Herder	40 g	929-2002		
	Tynner	20 g	352-91/-216 /-370		
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	20 – 22 s		**Brukstid ved 20°C:**	1 t
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP-pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar ved dysa		Konvensjonell pistol: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Antall strøk	2		**Sjikttykkelse:**	40 – 60 µm
	Avdunsting ved 20°C	3 – 5 minutter mellom strøkene			
	Tørking ved 60°C	40 min.			
	Infrarød (kortbølge)	10 min.			
	Infrarød (mellombølge)	10 – 15 min.			

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
2004/42/IIB(e)(840)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.e) i sprøyteferdig form er max 840 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.