# A-C-10

Variant med A-A-12 Eco Balance lufttørker tilsetning

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---|---|
| **Bruksområde:** | A-C-10 Eco Balance klarlakk, hurtigtørkende med A-A-12 Eco Balance lufttørker tilsetning. |
| **Egenskaper:** | Ved bruk av A-A-12 er det mulig å oppnå en støvtørr overflate raskere. Muligheten for å slipe, polere og montere vil være betydelighet forbedret. |
| **Bemerkninger:** | Bruk tilsetning A-A-12 kun i romtemperaturer > 20°C .<br>Omgivelsestemperatur og filmtykkelse kan i stor grad påvirke tørketiden. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **3:1:1** | |
| | **Blandingsforhold** | 100 % etter vol. | A-C-10 |
| | **Herder** | 33 % etter vol. | A-H-410<br>Eco Balance topplakk herder, kort |
| | **Tynner** | 33 % etter vol. | A-A-12<br>Eco Balance lufttørkertilsetning |
| | **Sprøyteviskositet ved 20°C** | DIN 4: 18-21 s | **Potlife ved 20°C** 30 min |

| **Bruksområde:** | | **Konvensjonell pistol** | **HVLP overliggende** |
|---|---|---|---|
| **Sprøytetrykk** | **bar** | 2 | 2 |
| **ved dysa** | **bar** | | 0,7 |
| **Nozzle size** | | 1,3-1,4 | 1,3 |
| **Antall strøk** | | 1 ½ strøk (ingen avlufting mellom strøkene) | |
| **Avdunsting ved 20°C** | **min** | Ingen avlufting før tørk. | |
| **Film tykkelse:** | **µm** | 40-50 | |

**Sikkerhetsveiledning:**
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.d ) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltlr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

# A-C-10

Variant med A-A-12 Eco Balance lufttørker tilsetning

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---|---|
| **Tørking ved 20 °C** | 2-3 t |
| **Tørking ved 40 °C** | 10-15 min<br>** |
| **Tørking ved 60 °C** | 10 min<br>** |
| **Addtional Remark** | ** Polerbar etter 1 t. Ventetiden i romtemperatur etter at overflaten har tørket i kabinen. |

**Sikkerhetsveiledning:**
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.d ) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltlr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.