





A-C-20



Variant med A-A-12 Eco Balance lufttørkertilsetning



A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:	A-C-20 Eco Balance klarlakk, universal med A-A-12 Eco Balance lufttørkertilsetning.
Egenskaper:	Ved bruk av A-A-12 er det mulig å oppnå en støvtørr overflate raskere. Muligheten for å slippe, polere og montere vil være betydelighet forbedret.
Bemerkninger:	Bruk tilsetning A-A-12 kun i romtemperaturer > 20°C . Omgivelsestemperatur og filmtykkelse kan i stor grad påvirke tørketiden.

		3:1:1		
	Blandingsforhold	100 % etter vol.	A-C-20	
	Herder	33 % etter vol.	A-H-410 Eco Balance topplakk herder, kort	
	Tynner	33 % etter vol.	A-A-12 Eco Balance lufttørkertilsetning	
	Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:	18-21 s	Potlife ved 20°C	45 min

Bruksområde:		 Konvensjonell pistol	 HVLP overliggende
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar		0,7
Nozzle size		1,3-1,4	1,3
Antall strøk		1 ½ strøk (ingen avlufting mellom strøkene)	
Avdunsting ved 20°C	min	Ingen avlufting før tørk.	
Film tykkelse:	µm	40-50	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

A-C-20

Variant med A-A-12 Eco Balance lufttørkertilsetning

A brand of BASF –
We create chemistry

Tørking ved 20 °C	3-4 t
Tørking ved 40 °C	15-20 min **
Tørking ved 60 °C	10-15 min **
Additional Remark	** Polerbar etter 1 t. Ventetiden i romtemperatur etter at overflaten har tørket i kabinen.

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021