




P-C-21



Klarlakk, ferdig tynnet



A brand of BASF –
We create chemistry

Bruksområde:	ProClass - Klarlakk spesielt egnet for 90 Line baselakk.
Egenskaper:	Effektiv klarlakk - lett å forberede.
Bemerkninger:	Velg herder i forhold til omgivelsestemperatur og størrelse på objektet som skal lakkres.

	2:1			
	Blandingsforhold	100 % etter vol.	P-C-21	
	Herder	50 % etter vol.	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Topplakk herder	
	Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:	18-22 s	Potlife ved 20°C	2 t

Bruksområde:		 Konvensjonell pistol	 HVLP overliggende
Sprøytetrykk	bar	2	2
ved dysa	bar		0,7
Nozzle size		1,3-1,4	1,3
Antall strøk		1 ½ strøk (ingen avlufting mellom strøkene).	
Avdunsting ved 20°C	min	Ingen avlufting før tørk.	
Film tykkelse:	µm	40-60	
Instruksjoner av lakkering		Alternativt: 2 strøk med ca. 3 min. avlufting mellom strøkene.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktens spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

P-C-21

Klarlakk, ferdig tynnet

A brand of BASF –
We create chemistry

Tørking ved 20 °C	8 t
Tørking ved 40 °C	45-60 min
Tørking ved 60 °C	30 min



Infrarød (kortbølge)	10 min
-----------------------------	--------

Additional Remark Tørketiden kan påvirkes av påføring og valg av herder.

EndRemark Etterarbeid etter angitt tørketid og nedkjøling.

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.glasurit.com eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021