

# P-C-30

Clear coat, høyglans

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Bruksområde:</b>	ProClass - Klarlakk spesielt egnet for 90 Line baselakk.
<b>Egenskaper:</b>	Effektiv klarlakk - høyglans resultat. For en perfekt glans og overflate.
<b>Bemerkninger:</b>	Velg herder og tynner i forhold til omgivelsestemperatur og størrelse på objektet som skal lakkeres

		<b>2:1+10 %</b>		
	<b>Blandingsforhold</b>	100 % etter vol.	P-C-30	
	<b>Herder</b>	50 % etter vol.	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Topplakk herder	
	<b>Tynner</b>	10 % etter vol.	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Tynner	
	<b>Sprøyteviskositet ved 20°C DIN 4:</b>	19-22 s	<b>Potlife ved 20°C</b>	2 t

<b>Bruksområde:</b>		<b>Konvensjonell pistol</b>	<b>HVLP overliggende</b>
<b>Sprøytetrykk</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>ved dysa</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Nozzle size</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Antall strøk</b>		1 ½ strøk (ingen avlufting mellom strøkene).	
<b>Avdunsting ved 20°C</b>	<b>min</b>	Ingen avlufting før tørk.	
<b>Film tykkelse:</b>	<b>µm</b>	40-60	
<b>Instruksjoner av lakkering</b>		Alternativt: 2 strøk med ca. 3 min. avlufting mellom strøkene.	

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler &lt; 0.1µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

# P-C-30

Clear coat, høyglans

A brand of BASF –  
We create chemistry**Tørking ved 20 °C** 10 t**Tørking ved 60 °C** 30 min**Infrarød (kortbølge)** 8 min**Additional Remark**Tørketiden kan påvirkes av påføring , valg av herder og tynner.  
P-A-920 tilsetningen reduserer tørketiden.**EndRemark**

Etterarbeid etter angitt tørketid og nedkjøling.

**Sikkerhetsveiledning:**

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler &lt; 0.1µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.d ) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde.

Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021