





## Glasurit® UV-sparkel

# G / S

- Bruksområde:** Finsparkel
- Egenskaper:** Kan brukes universelt på stål, galvanisert stål, aluminium, e-coating, gammel lakk, alle lakkerbare plastdeler.  
Kan herdes med UV-A.  
Finsparkelen med høyt tørrstoffinnhold overbeviser med raske tørkeegenskaper, utmerket slipbarhet og gode rustbeskyttende egenskaper. I tillegg kommer de gode finishegenskapene.  
Spesielt utviklet for reparasjon av småskader og riper for å oppnå en reparert overflate uten porer.
- Bemerkninger:**
- må ikke brukes i direkte sollys
  - må ikke oppbevares i sollys

	<b>Bruksområde</b>	Finsparkel
	<b>Lakksystem</b>	S 3, S 3a, S 9.5, S 15, S 15a
	<b>Blandingsforhold</b>	Materialet er klart til bruk.
	<b>Film tykkelse</b>	maks. 800 µm
	<b>UV-tørking</b>	5 min (UV-A -> min. 6 mW/cm <sup>2</sup> ) Med LED-lamper kan tørketiden reduseres takket være høyere intensitet i det kritiske bølgelengdeområdet (UV-A). Dette må kontrolleres individuelt.
	<b>Excentersliper</b>	P80/150 Kontrollfarge 581-90 P240/320 sparkelområde og gammel lakk

### Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

**2004/42/II(b)(250)239:** EU grenseverdi for dette produktet ( produktkategori: IIB.b ) i sprøyteferdig form er max 250 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 239 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

