








Glasuret® Ratio-sparkel - hvit

G / S

- Bruksområde:** Grov og fin sparkel
- Egenskaper:** Høyt tørrstoffinnhold; brukes universelt på rustfritt stål, forsinket stål og aluminium; tørker raskt, enkel å slipe, god heft
- Bemerkninger:**
- Bland sparkel og rød herderpasta godt før bruk (homogen farge, ingen marmoreffekt).
 - Herdermengde må ikke overstige 3%.
 - Peroksydoverskudd vil føre til misfarging i lakkflaten.

	Bruksområde	839-20 grov og fin sparkel	839-20K grov og fin sparkel
	Lakksystem	RATIO Aqua, RATIO HS	
	Blandingsforhold	100% etter vekt 839-20 (boks)	100% etter vekt 839-20K (doseringsapparat)
	Herder	2-3% etter vekt 948-36	3% etter vekt 948-52 (avhengig av herder doseringsapparat)
	Tynner		
	Potlife ved 20°C	4 - 5 min.	4 - 5 min.
	Tørking ved 20°C Tørking ved 60°C	20 - 30 min.	20 - 30 min.
	Infrarød (kortbølge) Infrarød (mellombølge)	4 min. 5 - 10 min.	4 min. 5 - 10 min.
	Excentersliper	P80/150 581-90 kontrollfarge P240 sparkelområde og områder med gammel lakk	P80/150 581-90 kontrollfarge P240 sparkelområde og områder med gammel lakk

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.b) i sprøyteferdig form er max 250 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techinfo.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

