









Glasurit® Tresjiktstilsetning

G / X

Bruksområde:

Glasurit utflekkingslakk 90-M5 benyttes i blandinger med metallic og solide farger i Glasurit 90-serien - vannbaserte dekkklakker.

90-M5 brukes også i mixeformler i 90-serien for å oppnå en gjennomskinnelig effekt.

	Lakksystem	S 9, S 9.1, S 9.2	
	Blandingsforhold	90-serien Metallic/tette farger (i samsvar med mixeformel) 100% by vol. 90-M5	
	Tynner	50% vol. viskosestilsetning 93-E3 eller 90-E3 langsom viskosestilsetning (røres UMIDDELBART godt om etter blanding)	
	Sprøyteviskositet DIN 4 ved 20°C	18 -24 s	
	Overliggende kopp Sprøytetrykk	HVLP-pistol: 1.3 mm 2.0 bar 0.7 bar ved munnstykke	Høytrykkspistol: 1.3 -1.4 mm 2.0 bar
	Antall strøk	2 + ½ til effektilpasning	Sjikttykkelse: 10 - 15 µm
	Avdunsting ved 20°C	5 minutter mellom hvert sprøytelag	
	Mellomtørking Tørking ved 20°C Blåses tørr med Dry Jet	Avluftes matt etter hver sprøytelag.	

Sikkerhetsveiledning:

Kun til profesjonelt bruk.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.

2004/42/II B(d)(420)419: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i sprøyteferdig former er max 420 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 419 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside <http://techno.glasurit.com> eller fra din salgsrepresentant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.

