

Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS, matowy, Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS 22-1250-M

G / K

Zastosowanie:

Powłoka matowa o połysku bezpośrednim w systemie HS.

Właściwości:

Wysoki udział ciał stałych, wydajność, odporność na czynniki pogodowe i żółknięcie. Twardość, świetne wypełnienie i schnięcie.

Uwagi:

- Utwardzacz dobrać zależnie od temperatury i wielkości lakierowanego obiektu.
- Do zastosowania również na tworzywach sztucznych bez dodatku plastyfikatora Glasurit 522-111.
- **Nie mieszać z żywicą 522-M0 ani 522-MC35 lub 22 VOC MC600.**
- Jednorazowo można przygotować mieszankę w ilości potrzebnej do wykorzystania jednego dnia. Dłuższe magazynowanie może powodować zmianę połysku powłoki.
Wymieszać natychmiast po dodaniu bazy matującej HS 522-322.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 839 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS, matowy,
 Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS
 22-1250-M

G / K

	Sposób użycia	Glasurit Lakier 2K HS Linii 22 / 22-1250-M rallye black mat	
	Krok 1: Proporcja	Przykład: czarny Mat 100% wagowo 22-1250-M Mat jedwabisty 100% wagowo 22-M 26 czarny 100% wagowo 522-322 Połysk satynowy 100% wagowo 22-M 26 czarny 70% wagowo 522-322 Półpołysk 100% wagowo 22-M 26 czarny 40% wagowo 522-322	Przykład: biały Mat 100% wagowo 22-M 60 biały 70% wagowo 522-322 Mat jedwabisty 100% wagowo 22-M 60 biały 40% wagowo 522-322 Połysk satynowy 100% wagowo 22-M 60 biały 30% wagowo 522-322 Półpołysk 100% wagowo 22-M 60 biały 20% wagowo 522-322
	Krok 2: Proporcja	2 : 1 + 10% 100% obj.	użyć miarki Mieszanka koloru Linii 22 + 522-322 lub 22-1250-M (kolor gotowy)
	Utwardzacz	50% obj.	929-93 / -91 / -94 Utwardzacze Glasurit HS do lakierów 929-33 / -31 / -34 Utwardzacze Glasurit VOC do lakierów
	Rozcieńczalnik	10% obj.	352-91 / -50 / -216 352-30 / -10 / -40
	Lepkość DIN 4 w 20°C	około. 20 – 24 s	Żywotność w 20°C 1 – 2 godziny
	Pistolet grawitacyjny Ciśnienie	HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar na wyjściu	Typu RP: 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bar
	Liczba warstw	2	Wypełnienie 50 – 70 µm
	Odparowanie w 20°C	Do matu po każdej warstwie i przed wygrzewaniem.	
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	8 godzin 30 minut	

Wszystkie dane bezpieczeństwa:
 Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 839 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS, matowy,
Glasurit® Linia 22, lakier 2K HS
22-1250-M

G / K

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości $< 0,1 \mu\text{m}$.

2004/42/II B(e)(840)839: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 839 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

