
























Glasurit® Linia 55, Velvet Silver II

Właściwości: Kolor bazowy zawierający bardzo drobne ziarno aluminiowe. Pozwala uzyskać wykończenie podobne do powłoki chromu. Dla uzyskania zamierzonego efektu niezbędna jest uprzednia aplikacja jednolicie czarnej warstwy.

Podłoża:

- Dobrze utwardzona istniejąca powłoka
- Podkłady gruntujące HS Glasurit® 285-
- Podkłady gruntujące Glasurit® 285-, 801-
- Podkłady wypełniające HS Glasurit® 285-

Oczyszczanie	541-5 Glasurit® Zmywacz silikonu i smoły	 1 x	 Wytrzeć do sucha	 P400 - P500	 P 800	541-5 Glasurit® Zmywacz silikonu i smoły	 1 x	 Wytrzeć do sucha	
	Podkład z koloru Linii 22 (czarny)	Glasurit® Linia 22	929- Glasurit® Utwardzacz HS do lakierów	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 2:1 + 10% miaraka	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 30 min. w 60 °C	 7-10 min.
Podkład z koloru Linii 55 (1. warstwa koloru)	Glasurit® Lakier bazowy Linii 55	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 2:1 użyj miaraki	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 około 10 min.			
Kolor bazowy	Glasurit® Lakier bazowy 55-9190 (receptura, krok 2)	929- Glasurit® Utwardzacz HS do lakierów	 100 : 5	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3 lub 4 cienkie warstwy	 około 10 min.			
	Glasurit® Lakier bazowy 55-9190 (receptura, krok 2)	929- Glasurit® Utwardzacz VOC	 100 : 4	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3 lub 4 cienkie warstwy	 około 10 min.			






Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Glasurit® Linia 55, Velvet Silver II

Lakier bezbarwny	923-255 Glasurit® Lakier bezbarwny HS Multi	929- Glasurit® Utwardzacz HS do lakierów	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 2:1 + 10% miarka	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 30 min. w 60 °C	 7-10 min.
-------------------------	---	--	---	--	---	--	--	--

lub: Glasurit® 923-MS/HS lub lakiery bezbarwne VOC

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

