

Glasurit® Lakiery bazowe 55- Limited Edition 55- Magic Collection









G / K

Zastosowanie:

Powłoki dwuwarstwowe Linii 55, pokrywane lakierami bezbarwnymi. Kolory te można uzyskać wyłącznie za pomocą rzadko stosowanych pigmentów, niedostępnych ze standardowego mieszalnika. Kolory można zamówić u dystrybutora w gotowej formie.

Właściwości:

- Powłoki specjalne, możliwe do uzyskania tylko za pomocą rzadko stosowanych pigmentów.
- Kolory „Glasurit Magic Collection”, pozwalające tworzyć specjalne efekty kolorystyczne.

	Zastosowanie w systemie		
	LZO gotowej mieszanki	> 420 g/l	
	Krok 1	Sprawdzić kod koloru w bazie danych w celu stwierdzenia, czy do odtworzenia koloru jest potrzebna barwiona warstwa gruntowa „Krok 1”.	
	Proporcja	2 : 1 100% obj. koloru Linii 55, zawiera pigmenty 11-Limited Edition i inne pigmenty, o ile to potrzebne.	
	Rozcieńczalnik	50% obj. 352-50/ -91/ -216	
	Lepkość DIN 4 w 20°C	około 18 – 22 s	Żywotność mieszanki w 20oC: 48 godzin dla gotowej mieszanki
	Pistolet grawitacyjny Ciśnienie	HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar na wyjściu	Pistolet grawitacyjny typu RP: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Liczba warstw	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2	Wypełnienie: ca. 15-20 µm
	Odparowanie w 20°C	Okolo 10 min., do matu	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

