








Glasurit® Lakier bazowy metaliczny/ uni/ perłowy Linii 55

G / K

- Zastosowanie:** Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit® linii 923-
- Właściwości:** Świetne krycie, krótkie czasy odparowania, wysoka wydajność
- Uwagi:**
- Stosować tylko lakiery bezbarwne zalecane dla Linii 55.

	Zastosowanie w systemie	RATIO Classic	
	LZO gotowej mieszanki	> 420 g/l	Wydajność: 115 m ² /l przy 1 μm
	Proporcja	2 : 1 100% obj. koloru Linii 55	
	Rozcieńczalnik	50% obj. 352-50/-91/-216	
	Lepkość DIN 4 w 20°C	około 18-22 s	Żywotność w 20°C: 48 godzin dla gotowej mieszanki
	Pistolet grawitacyjny Ciśnienie	HVLP: 1,3 mm 2,0-3,0 bar / 0,7 bar na wyjściu	Typu RP: 1,3-1,4 mm 2,0 bar
	Liczba warstw	2 (do uzyskania krycia) + ½ dla uzyskania efektu	Wypełnienie: około 15-20 μm
	Odparowanie w 20°C	około 10 min. do matu	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 μm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

