








Glasurit® Szpachla drobna, jasnoszara

G / S

- Zastosowanie:** Szpachla drobna
- Właściwości:** Wysoki udział ciał stałych, uniwersalność aplikacji (stal, stal galwanizowana, aluminium), szybkie schnięcie, łatwość szlifowania, dobra przyczepność. Szczególnie polecana jako drugi wypełniacz aplikowany po nałożeniu szpachli linii 839- dla uzyskania powierzchni wolnej od porów. Małe uszkodzenia można naprawić w jednym kroku.
- Uwagi:**
- Dobrze wymieszać szpachlę z utwardzaczem (do uzyskania jednolitej masy bez grudek).
 - Nie dodawać więcej niż 3% utwardzacza.
 - Nadmiar utwardzacza spowoduje przebarwienia powłoki.

	Sposób użycia	839-25 Drobna szpachla wykończeniowa
	Zastosowanie w systemie	RATIO Aqua , RATIO Classic, RATIO HS
	Proporcja	100% wagowo 839-25
	Utwardzacz	2-3% wagowo 948-36
	Rozcieńczalnik	
	Żywotność w 20°C	4-5 min.
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	20-30 min.
	Podczerwień - fale krótkie	4 min.
	Podczerwień - fale średnie	5-10 min.
	Szlifowanie maszyną	P150 581-90 farba kontrolna P240 obszar szpachlowany i stara powłoka

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 250 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 180 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

