








# Glasurit® Żywica do cieniowania Linii 90



- Zastosowanie:** Żywica 90-M50 jest stosowana do cieniowania kolorów Glasurit® Linii 90, uni i metalicznych.
- Właściwości:** 90-M50 pomaga uzyskać łagodną strefę odkurzu na obszarze cieniowania i uniknąć powstawania ciemnych cieni wokół naprawianego obszaru.
- Uwagi:**
- Pistoletu można użyć do aplikacji 90-M50, a następnie koloru Linii 90 bez konieczności mycia narzędzia między tymi operacjami.

	<b>Zastosowanie w systemie</b>	<b>S 9, S 9.1, S 9.2</b>	
	<b>Proporcja</b>	2:1, użyć miarki 100% obj. 90-M50	
	<b>Rozcieńczalnik</b>	50% obj. 93-E3 w wersji normalnej lub wolnej <b>(wymieszać natychmiast po dodaniu 93-E3)</b>	
	<b>Lepkość DIN 4 w 20°C</b>	18 – 22 s	
	<b>Pistolet grawitacyjny Ciśnienie</b>	HVLP: 1,3 mm 2,0 bar/ 0,7 bar na wyjściu	Typu RP: 1,3-1,4 mm 2,0 bar
	<b>Liczba warstw</b>	Aplikacja bez odparowania między warstwami, w dwóch warstwach. Druga warstwa musi być aplikowana z zakładką na pierwszą warstwę dla uzyskania łagodnego przejścia.	
	<b>Odparowanie w 20°C</b>	Brak	

### Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

