

## 22-1250

Gloss black Wariant z 929-61, -63, -64

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Zastosowanie:</b>	Kolory o polysku bezpośrednim w systemie HS
<b>Główne cechy:</b>	Wysoki udział ciał stałych, wydajność, odporność na czynniki pogodowe i zółknienie. Twardość, świetne wypełnienie, schnięcie i polysk.
<b>Uwagi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utwardzacz i rozcieńczalnik dobrać zależnie od temperatury i wielkości lakierowanego obiektu.</li> </ul>



**Wydajność** 390 m<sup>2</sup>/l przy 1 µm

3:1:1



**Proporcja** 100 % obj. 22-1250



**Utwardzacz** 33 % obj. 929-61, -63, -64



**Rozcieńczalnik** 33 % obj. 352-10, -30, -40



**Lepkość w 20°C** DIN 4: 20-24 s **Żywotność w 20°C** 1 h

Zastosowanie:

Pistolet grawitacyjny typu  
RP

Pistolet HVLP

<b>Ciśnienie aplikacji</b>	<b>bar</b>	2	2-3
<b>Ciśnienie wyjściowe</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Dysza</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Liczba warstw</b>		2	
<b>Wypełnienie</b>	<b>µm</b>	50-70	

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022

## 22-1250

Gloss black Wariant z 929-61, -63, -64

A brand of BASF –  
We create chemistry

	Schnięcie	929-61	929-63	929-64
	<b>Schnięcie w 20 °C</b>	6 h	8 h	10 h
	<b>Schnięcie w 60 °C</b>	20 min	30 min	35 min
	<b>Podczerwień (fale krótkie)</b>	8 min		
	<b>Podczerwień (fale średnie)</b>	10-15 min		

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2022