



90-M 4 tropical

Lakier bazowy metaliczny/ uni/ perłowy Linii 90

- Zastosowanie:** Powłoki dwuwarstwowe metaliczne, uni i perłowe, pokrywane lakierami bezbarwnymi Glasurit® linii 923-.
- Główne cechy:** Bardzo dobre krycie i wysoka wydajność.
Produkt wodorozcieńczalny, z zawartością poniżej 10% rozpuszczalników organicznych.
- Uwagi:**
- Wraz z żywicą 90-M4 / 90-M4 tropical dostępne są pigmenty, umożliwiające uzyskanie pełnej gamy kolorów stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym.
 - W wyższych temperaturach lub przy lakierowaniu większych powierzchni można użyć żywicy 90-M4 tropical oraz rozcieńczalnika 93-E3 tropical.
 - Przechowywanie mieszanki do 6 miesięcy (w opakowaniu z tworzywa lub puszcze powlekaniej od wewnątrz).
 - Stosować 93-IC 330, jeśli jest to zalecane przez producentów pojazdów (patrz karta techniczna).
 - Odparowanie można skrócić przez zastosowanie nadmuchów.
 - Odparowanie przed aplikacją lakieru bezbarwnego linii 923-: 2-3 minuty (do matu).
 - W przypadku kolorów białych o wysokiej lepkości można zmienić proporcję mieszania na 100 : 80.



Wydajność 130 m²/l przy 1 μm



Proporcja 2:1 100 % obj. koloru Linii 90 (wymieszanego zgodnie z recepturą)



Rozcieńczalnik 50 % obj. 93-E 3, -E 3 tropical
(wymieszać produkt natychmiast po dodaniu rozcieńczalnika)
Jeżeli w recepturze użyto 90-M4 tropical, należy również zastosować 93-E3 tropical.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.



Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 μm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



90-M 4 tropical

Lakier bazowy metaliczny/ uni/ perłowy Linii 90

Zastosowanie:	 Pistolet grawitacyjny typu RP	 Pistolet HVLP
Ciśnienie aplikacji	2 bar	2-3 bar
Ciśnienie wyjściowe		0,7 bar
Dysza	1,3-1,4 mm	1,3
Liczba warstw	2 (do uzyskania krycia) + ½ dla uzyskania efektu	
Odparowanie w 20°C	Okolo 5 min. po każdej warstwie	
Wypełnienie	10-15 µm	



Schnięcie w 20 °C

Odparowanie do matu po każdej warstwie



Szlifowanie

Wtrącenia usunąć na sucho przez szlifowanie; następnie lekko przecieniować miejsca szlifowania.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.