









Glasurit® Podkład antykorozyjny 1K, ciemnoszary

G / PG

- Zastosowanie:** Jednoskładnikowy podkład antykorozyjny w aerozolu.
- Zabezpieczenie niewielkich przetrarć
 - Ochrona antykorozyjna pod materiały podkładowe do szlifowania Glasurit® linii 285-
 - Podkład do napraw punktowych
- Właściwości:**
- Bardzo dobra ochrona przed korozją na stali, stali galwanizowanej i aluminium
 - Szybkie schnięcie
 - Dobra jakość powłoki

Uwagi:

1. Podkład gruntujący/ zabezpieczenie antykorozyjne pod materiały podkładowe do szlifowania Glasurit® linii 285-

	Sposób użycia	Podkład gruntujący	Zabezpieczenie antykorozyjne
	Zastosowanie w systemie		
	Wydajność		
	Wyrząsanie	2 min.	2 min.
	Wskazówka	Nie używać zdeformowanych opakowań aerozolu. Wstrząsając zawartość, nie uderzać opakowaniem w twarde przedmioty. Mieszanie zawartości opakowania jest wspomagane znajdującymi się we wnętrzu kuleczkami. Unikać uderzeń, tarcia i wstrząsów.	
	Liczba warstw	3 - 4	1 - 2
	Wypełnienie	30 – 40 µm	15 - 20 µm
	Odparowanie w 20°C	około 5 min. między warstwami	10 min.
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	1,5-2 godziny 30 min.	
	Podczerwień - fale krótkie Podczerwień - fale średnie	5 min. / 50% 7 min.	
	Szlifowanie ręczne	P800 lub bardzo drobna włóknina ścierna	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)695: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 695 g/litr.







Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesadzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.



Glasurit® Podkład antykorozyjny 1K,
ciemnoszary

G / PG

2. Podkład gruntujący w naprawach punktowych

	Sposób użycia	Podkład gruntujący w naprawach punktowych
	Zastosowanie w systemie	
	Wytrząsanie	2 min.
	Liczba warstw	3-4 warstwy. Użyć okrągłej dyszy.
	Wypełnienie	30-40 µm
	Odparowanie w 20°C	Do matu między warstwami
	Podczerwień - fale krótkie	5 min. / 50%
	Podczerwień - fale średnie	7 min.
	Szlifowanie ręczne	P800 lub bardzo drobna włóknina ścierna

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)695: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 695 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

