











Glasurit® Lakier bezbarwny HS VOC,  
odporny na zarysowania

G / LB

- Zastosowanie:** Niezwykle odporny na zarysowania lakier bezbarwny HS do wykończeń powłok bazowych Linii 90.
- Właściwości:** Wysoki udział ciał stałych. Niezwykła odporność na zarysowania. Doskonała odporność na czynniki pogodowe i żółknięcie. Świetna jakość powłoki. W krótkim czasie lakier jest gotowy do polerowania i maskowania.
- Uwagi:**
- Nadaje się do napraw powłok fabrycznie wykończonych lakierem bezbarwnym odpornym na zarysowania.
  - Utwardzacz i rozcieńczalnik dobrać zależnie od temperatury i wielkości lakierowanego obiektu.

	<b>Zastosowanie w systemie</b>			<b>Wydajność:</b> 335 m <sup>2</sup> /l przy 1 μm
	<b>Proporcja</b>	<b>2 : 1 + 10%</b> 100% obj.	923-447	
	<b>Utwardzacz</b>	50% obj.	929-33/-31/-34	
	<b>Rozcieńczalnik</b>	10% obj.	352-91/-216	
	<b>Lepkość DIN 4 w 20°C</b>	20 – 22 s		<b>Żywotność w 20°C:</b> 1 godzina
	<b>Pistolet grawitacyjny Ciśnienie</b>	HVLP: 1,3 mm 2,0-3,0 bar/ 0,7 bar na wyjściu		Konwencjonalny: 1,3 – 1,4 mm 2 bar
	<b>Liczba warstw</b>	2		<b>Wypełnienie:</b> 40 – 60 μm
	<b>Odparowanie w 20°C</b>	3 – 5 min. między warstwami		
	<b>Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C</b>	10 godzin 30 min.		
	<b>Podczerwień - fale krótkie Podczerwień - fale średnie</b>	8 min. 10 – 15 min.		

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 μm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

