




# C-C-20



Lakier bezbarwny, bez rozcieńczalnika



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Zastosowanie:** Od napraw pojedynczych elementów po lakierowania całościowe.

|  |                       |            |         |                         |     |
|--|-----------------------|------------|---------|-------------------------|-----|
|  |                       | <b>4:1</b> |         |                         |     |
|   | <b>Proporcja</b>      | 100 % obj. |         | C-C-20                  |     |
|   | <b>Utwardzacz</b>     | 25 % obj.  |         | C-H-400                 |     |
|  | <b>Lepkość w 20°C</b> | DIN 4:     | 20-24 s | <b>Żywotność w 20°C</b> | 2 h |

| Zastosowanie:               |            |  Pistolet grawitacyjny typu RP |  Pistolet HVLP |
|-----------------------------|------------|---|---|
| <b>Ciśnienie aplikacji</b>  | <b>bar</b> | 2   | 2   |
| <b>Ciśnienie wyjściowe</b>  | <b>bar</b> |   | 0,7   |
| <b>Dysza</b>                |            | 1,3-1,4   | 1,3   |
| <b>Liczba warstw</b>        |            | 2   |   |
| <b>Odparowanie w 20°C</b>   | <b>min</b> | 3 minuty odparowania między warstwami   |   |
| <b>Wypełnienie</b>          | <b>µm</b>  | 40-60   |   |
| <b>Dodatkowe informacje</b> |            | Na powierzchnie pionowe nakładać 1 cienką i 1 pełną warstwę, bez odparowania (wypełnienie około 50 µm).           |   |

### Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

# C-C-20

Lakier bezbarwny, bez rozcieńczalnika



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Schnięcie w 20 °C** 10 h

**Schnięcie w 60 °C** 30 min



**Podczerwień (fale krótkie)** 8 min

**Proces suszenia - uwagi** W przypadku kabin kombi należy doliczyć czas wymagany do uzyskania temperatury obiektu.

## Uwagi

Polerowanie po wskazanym czasie suszenia i ostygnięciu.

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021