








Glasurit® Szpachla Ratio

G / S

- Zastosowanie:** Szpachla zgrubna i wykończeniowa
- Właściwości:** Wysoki udział ciał stałych, uniwersalność aplikacji (stal, stal galwanizowana, aluminium), szybkie schnięcie, łatwość szlifowania, dobra przyczepność.
- Uwagi:**
- Dobrze wymieszać szpachlę z utwardzaczem (do uzyskania jednolitej masy bez grudek).
 - Nie dodawać więcej niż 3% utwardzacza.
 - Nadmiar utwardzacza spowoduje przebarwienia powłoki.

	Sposób użycia	Szpachla zgrubna i wykończeniowa 839-20	Szpachla zgrubna i wykończeniowa 839-20K
	Zastosowanie w systemie	RATIO Aqua, RATIO HS	
	Proporcja	100% wagowo 839-20 (puszki)	100% wagowo 839-20K (kartusze)
	Utwardzacz	2-3% wagowo 948-36	3% wagowo 948-52 (zależnie od kartuszy z utwardzaczem)
	Rozcieńczalnik		
	Żywotność w 20°C	4 - 5 min.	4 - 5 min.
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	20-30 min.	20-30 min.
	Podczerwień - fale krótkie Podczerwień - fale średnie	4 min. 5-10 min.	4 min. 5-10 min.
	Szlifowanie maszyną	P80/150 581-90 farba kontrolna P240 obszar szpachlowany i stara powłoka	P80/150 581-90 farba kontrolna P240 obszar szpachlowany i stara powłoka

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.b) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 250 g/litr LZO. Udział rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 180 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

