




















Sistema de Reparação Económico

Propriedades:

Processo de reparação económico para reparar, de forma rápida e a baixo custo, pequenos defeitos e para a pintura de peças novas. Poupa-se uma quantidade considerável de tempo mediante a aplicação húmido sobre húmido de Aparelho sem lixagem Glasurit® 285-31, 285-38, 285-49

Desengordurar	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano	Eliminação mecânica do óxido das zonas danificadas	P16-P150	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano		
Betume (grosso + fino)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- Multibetume branco	948-36 Glasurit® Endurecedor em massa vermelho	 + 2-3%	 20-30 min. a 20 °C	 3-5 min.	 P80/P150 lixagem grossa	581-90 Glasurit® Guia de lixado preto	 P240/ P320 lixagem fina	 700-1 1x	 secar com pano
Primário	283-150 Glasurit® Primário- Aparelho fosfatante bege	352-230 Glasurit® Ativador	 1:1 régua doseadora	 HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	 1 demão fina 10-15 µm	 10 min a 20° C				
Aparelhos	285-38, -49 Glasurit® Aparelho Branco HS Sem Lixagem	929-55, -56 Glasurit® Endurecedor HS para Aparelho	352- Glasurit® Diluyente	 3:1:1 régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 1 - 2 demão 20 - 35 µm	 10-20 min. a 20° C			
ou alternativamente: 285-95 Primário para colorir HS Glasurit®; 285-31 Aparelho sem lixagem HS Glasurit®										
Esmalte	Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K	ou	Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa	923- Glasurit® verniz MS / HS	ou	Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa	923- Glasurit® verniz MS / HS			

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

