





# Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa Efeito Perolado




## Propriedades:

Os acabamentos pérola translúcidos não se podem reparar mediante a pintura de um painel contíguo a outro porque técnicas de aplicação e espessuras de película diferentes dão como resultado efeitos diferentes. O êxito da reparação exige um esbatido em grande escala nas superfícies adjacentes. Para obter um resultado perfeito, há que utilizar a mesma cor sólida de fundo e o mesmo fundo pérola que se utilizaram para a pintura original. As reparações pontuais no painel objecto de reparação não obtêm resultados satisfatórios. Procure sempre um efeito de esbatido no painel ou painéis adjacentes.


<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Diluyente limpador</b> <b>de silicones e</b> <b>alcatrão</b>	 1 x	 secar com pano	<b>563-808</b> <b>Glasurit® Massa</b> <b>abrasiva</b>	 563-808 + lixa abrasiva
---	--	--	---	--








<b>541-5</b> <b>Glasurit®</b> <b>Diluyente limpador</b> <b>de silicones e</b> <b>alcatrão</b>	 1 x	 secar com pano
---	--	--

<b>Glasurit® Série</b> <b>55 Color Fondo</b> <b>Liso</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos
--	--	---	---

Mascarar as superfícies adjacentes.



<b>Glasurit® Série</b> <b>55 Color Fondo</b> <b>Liso</b>	 2 : 1 352-50, -91	 HVLP 1,3 mm 1,0-2,0 bar	 1 com esbatido no painel vizinho	 evaporação até mate
--	--	--	--	---



## Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.




# Sistema de reparação de pintura por esbatido Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa Efeito Perolado

**Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa Efeito Perolado**

2 : 1  
352-50,  
-91

HVLP  
1,3mm  
2,0-3,0 bar



1 demão

evaporação até mate

1 demão

evaporação até mate

1/2 demão

evaporação até mate


**923- Glasurit® verniz MS / HS**

Consultar a Ficha Técnica

HVLP  
1,3mm  
2,0-3,0 bar

2 demãos

30 min. a 60 °C



**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

