

22-1250M

Esmalte HS 2C Variante com 929-31, -33, -34



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	Esmalte de cor sólida directa mate HS
Propriedades:	Conteúdo elevado de sólidos; eficaz; excelente resistência à acção dos agentes atmosféricos, resistência ao amarelecimento e dureza; muito bom endurecimento; excelente espessura.
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> • Escolha o endurecedor de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objecto a ser pintado. • Também adequado para utilização em plásticos, sem a necessidade de adicionar Glasurit 522-111 Aditivo elasticante. • Não misturar com 522-M 0 e 522-MC 35 Verniz de mistura ou 22 VOC MC600.

2:1+10 %



Relação de mistura

100 % por vol.

22-1250M



Endurecedor

50 % por vol.

929-31, -33, -34



Diluyente

10 % por vol.

352-91, -50, -216



Viscosidade de aplicação a 20°C

DIN 4:

20-24 s

Tempo de vida a 20 °C

1 h

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/IIB(e)(840)839: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-1250M

Esmalte HS 2C Variante com 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP	
Pressão de pulverização	bar	2	2-3
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos		2	
Evaporação a 20°C	min	Evaporação até mate depois de cada demão e antes da secagem.	
Espessura da película:	µm	50-70	



Secagem a 20 °C	8 h
Secagem a 60 °C	30 min

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)839: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.