











Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K

G / T

- Aplicação:** Tinta monocamada de altos sólidos para pinturas lisas
- Propriedades:** Rico em corpos sólidos, económico, excelente resistência às intempéries, resistência ao amarelecimento e dureza, secagem muito boa, brilho e cobertura muito boa
- Observações:**
- Aplicar endurecedores e diluentes conforme a temperatura e tamanho do objecto
 - **Nunca utilizar as bases corantes "puras", sempre depois de misturadas com a base de mistura 522-M0!**

	Sistema de pintura	RATIO HS		
	VOC pronto para usar	> 420 g/l	Rendimento:	390 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	Peso de acordo com fórmula de mistura. 2 : 1 + 10%, utilizar régua doseadora 100% por vol. Série 22		
	Endurecedor	50% por vol. 929-93/-91/-94		
	Diluyente	10% por vol. 352-91/-50/-216		
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	aprox. 20–22 s	Tempo de vida a 20° C:	2-3 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar	
	Número de demãos	2	Espessura da película:	50 - 70 µm
	Aplicação à trincha	4 : 1 com 929-13 + 5% 522-78		
	Hardener:	<u>normal</u>	<u>rápido</u>	<u>lento</u>
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	8 horas 30 min.	6 horas 20 min.	10 horas 35 min.
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	8 min. 10 - 15 min.		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

