
























Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II

Propriedades: Basecoat containing extremely fine aluminium particles to obtain a chrome-like glossy finish. A uniform, black and level substrate is necessary to achieve the desired effect.

Substratos:

- Well-cured old paintwork
- Glasurit® 285- HS Primer Fillers
- Glasurit® 285-, 801- Primer Fillers
- Glasurit® 285- HS Filler Surfacer

Desengordurar	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano	 P400 - P500	 P 800	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano	
	Ground Coat 22 Line Topcoat (black)	Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K	929- Glasurit® Endurecedor HS	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 +10% régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos	 30 min. a 60 °C	 7-10 min.
ou	Ground coat: 55 Line Basecoat (mixing formula step 1)	Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos	 approx. 10 min.		
Fundo	Glasurit® Sistema Bicapa 55-9190 (misture passo 2)	929- Glasurit® Endurecedor HS	 100 : 5	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3 - 4 demãos finas	 approx. 10 min.			
	ou	Glasurit® Sistema Bicapa 55-9190 (misture passo 2)	929- Glasurit® Endurecedor VOC	 100 : 4	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 3 - 4 demãos finas	 approx. 10 min.		

Advertência de segurança:






Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Glasurit® 55 Line Basecoat velvet silver II

Verniz	923-255 Glasurit® Verniz Multi HS	929- Glasurit® Endurecedor HS	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 +10% régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos	 30 min. a 60 °C	 7-10 min.
---------------	--	--	---------------------------------------	--	---	---	---	--

ou

Glasurit® 923-MS/HS or VOC Clears

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

