

Fundo Glasurit®

55- Limited Edition

55- Magic Collection









G / T

Aplicação:

Acabamentos fundo/verniz da Série 55 que somente podem ser reproduzidos com pigmentos raramente usados. Estes pigmentos pouco usados não estão disponíveis como uma base de mistura para a máquina misturadora. As cores só estão disponíveis como cores já misturadas, no respectivo parceiro de negócios.n.

Propriedades:

- Acabamentos fundo/verniz como cores especiais que somente podem ser reproduzidas com pigmentos raramente usados.
- Cores da linha "Glasurit Magic Collection" para criar efeitos de cores especiais.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  | Sistema de pintura | | | |
| | VOC pronto para usar | > 420 g/l | | |
|  | Passo 1 | Procure o código na base de dados de cores, para determinar se é necessária uma cor de fundo específica no "Passo 1" para reproduzir a cor pretendida. | | |
|  | Relação de mistura | 2 : 1 100% por vol., incluídas as 11 bases de mistura da Série 55 Edição Limitada e bases de mistura adicionais, se necessário. | | |
|  | Diluyente | 50% por vol. 352-50/-91/-216 | | |
|  | Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C | aprox. 18 - 22 s | Tempo de vida a 20°C: | 48 horas para mistura pronta para usar |
|  | Pistola gravimétrica Pressão de pulverização | Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bars no bico | Pistola gravimétrica compatível: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bars | |
|  | Número de demãos | Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 | Espessura da película: | aprox. 15-20 µm |
|  | Evaporação a 20°C | aprox. 10 min. até mate | | |

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

