








Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa

G / T

- Aplicação:** Para realizar pinturas bicamada lisas / metalizadas / perolizadas no processo molhado sobre molhado com verniz 923 Glasurit.
- Propriedades:** Elevada capacidade de cobertura, tempos de espera curtos, elevado rendimento
- Observações:**
- Utilizar apenas os vernizes recomendados da Série 55.

	Sistema de pintura	RATIO Classic		
	VOC pronto para usar	> 420 g/l	Rendimento:	115 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	2 : 1 100% por vol. Série 55 metalizado/sólido		
	Diluyente	50% por vol. 352-50/-91/-216		
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	aprox. 18-22 s	Tempo de vida a 20° C:	48 h (pronto a ser aplicado)
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar	
	Número de demãos	2 (aplicar para cobrir) + ½ para corresponder ao efeito	Espessura da película:	aprox. 15-20 µm
	Evaporação a 20°C	Aprox. 5 min. depois de cada demão.		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

