










Glasurit® Serie 90 Cor fundo Bicamada terminada (factory pack)

G / T

Aplicação: Mistura de S-90 cor terminada com 90-M4 (por exp cor TOY8 8Y0). Por favor observe a relação de mistura na etiqueta!
A mistura conservar-se-á por 6 meses embalada em recipiente de plástico ou lata com interior esmaltado.

	Sistema de pintura	RATIO Aqua	
		Rendimento:	130 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	2 : 1 100% en vol. (Serie 90 Cor terminada com 90-M4)	
	Diluyente	50% por vol. base de ajuste 93-E3 (agitar IMEDIATAMENTE depois de adicionar a base de ajuste)	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	aprox. 18-24 s	Tempo de vida a 20° C:
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bars no bico	Pistola gravimétrica compatível 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bars
	Número de demãos	2 (aplicar para cobrir) + ½ para corresponder ao efeito	Espessura da película: 10-15 µm
	Evaporação a 20°C	Aprox. 5 min. depois de cada demão.	
	Secagem intermédia Secagem a 20°C Secagem com Dry Jet	Evaporação até mate depois da aplicação de cada demão.	
	Lixagem	Eliminar restos de pó mediante lixagem em seco; em seguida, esbater suavemente com uma demão vaporizada.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

