











# Glasurit® Serie 90 Bases de mistura

## Fundo de cor Bicamada

# G / T

**Aplicação:** Mistura de bases S-90 sem 90-M4 (por exp cor TOY8 8Y0). Por favor observe a relação de mistura na etiqueta!  
A mistura conservar-se-á por 6 meses embalada em recipiente de plástico ou lata com interior esmaltado.

	<b>Sistema de pintura</b>	<b>RATIO Aqua</b>	
			<b>Rendimento:</b> 130 m <sup>2</sup> /l a 1 µm
	<b>Relação de mistura</b>	70% em peso 90-M4* 30% em peso S-90 Bases (agitar depois da adição do produto)	
		<b>2 : 1</b> 100% em vol. S-90 (mistura da resina 90-M4 / S-90 Bases de mistura)	
	<b>Diluyente</b>	50% por vol. base de ajuste 93-E3 * ( <b>agitar IMEDIATAMENTE depois de adicionar a base de ajuste</b> ) *Quando utilizar 90-M4 lento na fórmula de mistura, também tem de ser utilizado 93-E3 lento.	
	<b>Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C</b>	aprox. 18-24 s	<b>Tempo de vida a 20° C:</b>
	<b>Pistola gravimétrica Pressão de pulverização</b>	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bars no bico	Pistola gravimétrica compatível 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bars
	<b>Número de demãos</b>	2 (aplicar para cobrir) + ½ para corresponder ao efeito	<b>Espessura da película:</b> 10-15 µm
	<b>Evaporação a 20°C</b>	Aprox. 5 min. depois de cada demão.	
	<b>Secagem intermédia Secagem a 20°C Secagem com Dry Jet</b>	Evaporação até mate depois da aplicação de cada demão.	
	<b>Lixagem</b>	Eliminar restos de pó mediante lixagem em seco; em seguida, esbater suavemente com uma demão vaporizada.	

### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

