

## Glasurit® Aparelho VOC cinzento

# G / F

- Aplicação:** Aparelho acrílico de dois componentes para ser utilizado como aparelho com lixagem ou como primário de espessura elevada
- Propriedades:** Aplicação à pistola muito segura e boas propriedades de lixagem em húmido e em seco
- Observações:**
- Preparar as superfícies lixadas até ao substrato com Glasurit 283-150 Primário aparelho fosfatante
  - Utilizar 581-90 como guia de lixagem (para obter melhores resultados de lixagem).
  - Utilizar Glasurit 929-88 Endurecedor e Glasurit 352-88 Diluente

### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/II B(c II)(540)539:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



## Glasurit® Aparelho VOC cinzento

G / F

	Aplicação	Aparelho de lixagem		Primário de espessura elevada	
	Sistema de pintura				
	Rendimento			375 m <sup>2</sup> /l a 1 µm	
	Relação de mistura	4 : 1 : 1 100% por vol. 285-888		4 : 1 : 1 100% por vol. 285-888	
	Endurecedor	25% por vol. 929-88		25% por vol. 929-88	
	Diluyente	25% por vol. 352-88		25% por vol. 352-88	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	18 - 22 s	Tempo de vida a 20°C: 1 h	18 - 22 s	Tempo de vida a 20°C: 1 h
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,7 – 1,9 mm 2,0 - 3,0 bars/0,7 bars no bico		Pistola gravimétrica compatível 1,6 – 1,8 mm, 2,0 bars	
	Número de demãos	2	50 – 70 µm	3 – 4	máx. 150 µm
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	4 h 30 min.		8 h 40 min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	8 min 10 - 15 min.		8 min 10 - 15 min.	
	Lixagem: manual	P800			
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P400 - P500			

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/II(c II)(540)539:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

