

Glasurit® Primário 2 componentes

G / P

- Aplicação:** Primário para aplicação por baixo de 1006-26.
- Propriedades:**
- Óptimas propriedades anticorrosivas
 - Isolante primário
- Observações:** Para aço, alumínio e aço galvanizado.

	Aplicação	Primário		
	Sistema de pintura	S 1		
			Rendimento:	400 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	4 : 1 : 1 100% por vol. 285-26		
	Endurecedor	25% por vol. 929-26		
	Diluyente	25% por vol. 352-50 /-91 /-216 352-10/ -30/ -40		
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	18 – 22 s	Tempo de vida a 20°C:	3,5 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bars 0,7 bars no bico		Pistola adequada de alimentação por gravidade: 1,6 – 1,8 mm 2,0 bars
	Número de demãos	1		
	Espessura da película	20 – 25 µm		
	Secagem a 60° C	20 min.		
	Infravermelhos (onda curta)	11 min.		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)520: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cl) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 520 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

