








Glasurit® Primário-Aparelho 1K express cinzento escuro

G / PF

- Aplicação:** Primário aparelho de 1 componente fornecido em latas de aerosol para utilização na pintura de automóveis
- Primário aparelho para pequenas zonas lixadas até ao substrato o metal em bruto.
 - Produto de protecção para utilização sob primários aparelho e aparelhos da série 285- da Glasurit (versão de lixagem)
 - Primário aparelho adequado para Spot-Repair
- Propriedades:**
- Muito boa contra a corrosão sobre chapa de aço, aço galvanizado e alumínio
 - Secagem rápida
 - Boa qualidade de acabamento

Observações:

1. Produto de protecção para utilização sob primários aparelho e aparelhos da série 285- da Glasurit (versão de lixagem)

	Aplicação	Primário aparelho	Produto de protecção para utilização sob primários aparelho e aparelhos da série 285- da Glasurit (versão de lixagem)
	Sistema de pintura		
	Rendimento		
	Agitação	2 min.	2 min.
	Número de demãos	3 - 4	1 - 2
	Espessura da película	30-40 microns	15-20 microns
	Evaporação a 20°C	aprox. 5 min. entre demãos	10 min.
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	1.5 - 2 h. 30 Min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	5 min. / 50% 7 min.	
	Lixagem: manual	P800 ou lixa abrasiva "ultrafina"	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter particulas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)695: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 695 g/l.







Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.



Glasurit® Primário-Aparelho 1K express cinzento escuro

G / PF

2. Primário aparelho no sistema Spot-Repair

	Aplicação	Primário aparelho no sistema Spot-Repair
	Sistema de pintura	
		Rendimento:
	Agitação	2 min.
	Número de demãos	3-4 demãos, utilizar um bico de pulverização com jacto arredondado
	Espessura da película	30-40 microns
	Evaporação a 20°C	até mate entre demãos
	Infravermelhos (onda curta)	5 min. / 50%
	Infravermelhos (onda média)	7 min.
	Lixagem: manual	P800 ou lixa abrasiva "ultrafina"

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)695: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 695 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

