









Glasurit® Imprimação aparelho para plástico

G / PF

- Aplicação:** Primário e primário aparelho para a reparação económica de todas as superfícies de plástico de automóveis passíveis de serem pintadas
- Propriedades:** Boa aderência a todos os plásticos passíveis de serem pintados utilizados na indústria automóvel. Adequado para utilização como promotor da aderência em sistemas de três fases e também como primário aparelho para aplicação por baixo de sistemas de esmaltes Glasurit
- Observações:**
- Sempre que o produto for utilizado como um aparelho de lixagem, serão necessários 30 minutos de secagem forçada a 60°C.

		Primário aparelho	Primário
	Sistema de pintura	S 3	S 3a
		Rendimento:	
	Relação de mistura	4 : 1 : 1 100% por vol. 934-70	
	Endurecedor	25% por vol. 929-56	
	Diluyente	25% por vol. 352-50 /-91 352-30, -40	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	17-19 s	Tempo de vida a 20° C 3,5 h
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0-3,0 bares 0,7 bares no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade 1,3 – 1,4 mm 2,0 bares
	Número de demãos	½ + 1 demão	1 demão
	Espessura da película	30 - 40 µm	aprox. 20 µm
	Evaporação a 20°C	20 min.	20 min.

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(B(c II)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.cII) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

