










Glasurit® Verniz Racing MS

G / C

- Aplicação:** Verniz MS para pinturas com 2 demãos, aplicação para a pintura de reparação rápida, em especial peças individuais e reparação localizada.
- Propriedades:** Secagem rápida, mesmo na secagem ao ar a 20 °C, possibilidade de polimento muito boa.
- Observações:**
- Seleccionar o tipo de endurecedor, o aditivo e a quantidade de aditivo de acordo com a temperatura e o tamanho do objecto.

	Sistema de pintura		
	VOC pronto para usar	> 420 g/l	Rendimento: 215 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	2 : 1 + 10 - 30 % 100% por vol. 923-144	
	Endurecedor	50% por vol. 929-91/-93	
	Diluyente	10-30% por vol. 352-50/-91-/216 (dependendo das condições de aplicação)	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	16 s	Tempo de vida a 20° C: 4 horas (929-93)
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Número de demãos	2 - 3	Espessura da película: 50 - 60 µm
	Secagem a 20° C	seco ao toque: 929-91 = 1 hora 929-93 = 2 horas	para polimento: 929-91 = 2 horas 929-93 = 4 horas
	Secagem a 60° C		929-91 = 15 min. 929-93 = 20 min.
	Infravermelhos (onda curta)	8 min.	
	Infravermelhos (onda média)	10 - 15 min.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

