











Glasurit® Verniz VOC

G / C

Aplicação:	Verniz de poliuretano para sistemas de fundo/verniz
Propriedades:	Verniz com um elevado conteúdo de sólidos; adequado para utilização em todos os processos de pintura do veículo.
Observações:	Utilizar Endurecedor VOC 929-666 Glasurit.

	Sistema de pintura		
			Rendimento: 311 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	2 : 1 200% por vol. 923-666	
	Endurecedor	100% por vol. 929-666	
	Diluyente		
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	20 - 22 s	Tempo de vida a 20° C: 2 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola adequada de alimentação por gravidade: 1,3 -1,4 mm 2,0 bars
	Número de demãos	2 ½ + 1 demão podem ser aplicadas em superfícies verticais (sem secagem entre demãos)	Espessura da película: 40 -60 µm Espessura da película: aprox. 50 µm
	Evaporação a 20°C	3 minutos entre demãos	
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	10 horas 30 min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	8 min. 10 - 15 min.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

