











Glasurit® Verniz

G / C

- Aplicação:** MS clear for basecoat/clearcoat finishing
- Propriedades:** Medium solids content, excellent resistance to weathering and yellowing, excellent hardness; fast drying, quickly ready for masking
- Observações:**
- Use Glasurit 929-88 Hardener and Glasurit 352-88 Reducer.

	Sistema de pintura		
	VOC pronto para usar	> 420 g/l	Rendimento: 227 m ² /l a 1 µm
	Relação de mistura	2 : 1 + 10% 100% por vol. 923-88	
	Endurecedor	50% por vol. 929-88	
	Diluyente	10% by vol. 352-88, if required	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	14 – 16 s	Tempo de vida a 20° C: 3 horas
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico	Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Número de demãos	2 - 3	Espessura da película: 50 - 60 µm
	Evaporação a 20° C	approx. 5 minutes after each spraycoat	
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	5 horas 30 min.	
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	8 min. 10 - 15 min.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

