











Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento

G / BF

- Aplicação:** Betume fino de aplicação à pistola
- Propriedades:** Espessura elevada, muito seguro de aplicar, pode aplicar-se em camadas grossas
- Observações:**
- Tempo de armazenamento: 8 meses (a 20°C)
 - Não lixar 1006-26 em húmido
 - Preparar as superfícies lixadas até ao substrato e ao metal bruto com 285-26 Primário SF 2C da Glasurit
 - Não aplicar sobre primário aparelho/aparelho fosfatante (por exemplo 283-150) nem sobre substratos pré-tratados com ácido
 - Armazenar num lugar fresco

	Sistema de pintura	S 1		
	Relação de mistura	1,4 kg 1006-26		
	Endurecedor	50 cc 948-22 75 cc 948-22 a temperaturas inferiores a 15°C		
	Diluyente	máx. 4% 352-10, -50, se for necessário		
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	conforme fornecido	Tempo de vida a 20°C:	25 – 30 min.
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP de alimentação por gravidade: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar		
	Número de demãos	3 – 5	Espessura da película:	200 – 300 µm
		Se é necessário uma espessura da película de mais de 300 µm, pode ser aplicada uma segunda aplicação da camada do betume sem lixagem intermédia depois de secar a primeira camada.		
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	3 – 4 h 30 min.		
	Infravermelhos (onda curta) Infravermelhos (onda média)	10 min. 15 – 20 min.		
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P150 pré-lixagem 581-90 Guia de lixagem P240 lixagem fina		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)249: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 249 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

