








Glasurit® Betume fácil de lixar

G / BF

- Aplicação:** Enchimento de amolgadelas, secagem rápida, fácil de lixar
- Propriedades:** Alto teor de sólidos, universalmente apropriado para uso em chapa de aço, aço galvanizado, alumínio; secagem rápida, fácil de lixar.
- Observações:**
- Misture bem o betume e o endurecedor em pasta (sem efeito mármore). Não ultrapassar 3% de endurecedor (o excesso de peróxido produzirá a descoloração do acabamento).

	Aplicação	Betume fácil de lixar 839-55
	Sistema de pintura	
	Relação de mistura	100% do peso 839-55
	Endurecedor	3% do peso 948-36
	Diluyente	
	Tempo de vida a 20° C	5 min.
	Secagem a 20° C Secagem a 60° C	15 min.
	Infravermelhos (onda curta)	4 min.
	Infravermelhos (onda média)	5 -10 min.
	Lixagem: Lixadora excêntrica	P80 / P150 / P240

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(b)(250)180: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) em forma pronta a usar é um máximo de 250 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 180 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

