








## Glasurit® Verniz de esbatido

G / X

- Aplicação:** O verniz de esbatido 90-M50 da Glasurit® é utilizado para esbater cores metalizadas e sólidas dos fundos à base de água da Série 90.
- Propriedades:** Contribui para conseguir uma zona de repintura de aspecto homogéneo na zona de esbatido e evita sombras escuras em torno da zona reparada.
- Observações:**
- A pistola pode ser utilizada para aplicar Verniz de esbatido 90-M50 e Fundo da Série 90 sem ter de limpar entre as aplicações.

	<b>Sistema de pintura</b>	<b>S 9, S 9.1, S 9.2</b>
	<b>Relação de mistura</b>	2 : 1, utilizar régua doseadora 100% por vol. 90-M50
	<b>Diluyente</b>	50% por vol. 93-E3 ou – E3 Base de ajuste lenta <b>(agitar IMEDIATAMENTE depois de juntar a base de ajuste)</b>
	<b>Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C</b>	18 – 22 s
	<b>Pistola gravimétrica Pressão de pulverização</b>	Pistola HVLV de alimentação por gravidade: 1,3 mm 2,0 bars 0,7 bars no bico Pistola compatível de alimentação por gravidade: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Número de demãos</b>	Aplicação sem tempo intermédio de aplicação com duas demãos. Neste caso, a segunda demão irá sobrepor-se à primeira demão a fim de se obter uma borda suave.
	<b>Evaporação a 20°C</b>	nenhuma

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

