

## Glasurit® Aditivo para pincel e rolo



- Aplicação:** Aditivo a ser usado quando Linha 22, 22 VOC, 22 VOC MC600 é aplicada com pincel ou rolo.
- Propriedades:** Para aplicação com pincel ou rolo, misturar a Linha 22, Linha 22 VOC, Linha 22 VOC MC600 unicamente com 929-13. Outros endurecedores podem diluir o produto em excesso. 522-78 melhora a aplicação da Linha 22, Linha 22 VOC, além de prevenir a acumulação de gases na película aplicada.
- Observações:**
- Recomendado **apenas** para superfícies grandes porque o material pronto para uso seca muito rápido.

	<b>Sistema de pintura</b>		
	<b>Relação de mistura</b>	100 % do vol. 22 Line	100 % do vol. 22 Line VOC, 22 Line VOC MC600
	<b>Endurecedor</b>	25 % do vol. 929-13	33 % do vol. 929-13
	<b>Diluyente</b>	max. 5 % do vol. 522-78	5 % do vol. 522-78
	<b>Tempo de vida a 20° C</b>	1 h	
	<b>Número de demãos</b>	2 - 3	
	<b>Espessura da película</b>	50 – 70 µm	
	<b>Secagem a 20° C</b> <b>Secagem a 60° C</b>	8 horas 30 min.	
	<b>Infravermelhos (onda curta)</b> <b>Infravermelhos (onda média)</b>	8 min. 10 – 15 min.	

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

