















Sistema de betume à pistola

1006-26 Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento







Propriedades: Este sistema deverá ser utilizado quando for necessário betumar superfícies muito grandes (por exemplo, para reparar os danos causados pelo granizo).

Desengordurar	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicões e alcatrão	 1 x	 secar com pano	Eliminação mecânica do óxido das zonas danificadas	 P16-P150	700-10 Glasurit® Desengordurante e agente de limpeza, ou em alternativa, 541-5	 1 x	 secar com pano
----------------------	---	---	---	---	---	--	---	---

Betume	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- Multibetume branco	948-36 Glasurit® Endurecedor em massa vermelho	 + 2-3%	 20-30 min. a 20 °C	 3-5 min.	 P80/P150 lixagem grossa
---------------	---	---	--	--	---	---







Primário	285-26 Glasurit® Primário 2 componentes	929-26 Glasurit® Endurecedor primário 2C SF	352- Glasurit® Diluyente	 4:1:1 régua doseadora	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 1 demão 20 - 25 µm	 20 min. a 60°C	 11 min.
-----------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	---	---

Alternativa: 151-170 Glasurit® UV Primário Aparelho cinzento considerando uma espessura de película mínima de 60 µm

Betume à pistola	1006-26 Glasurit® Betume à pistola UP, cinzento	948-22 Glasurit® Endurecedor	 1400: 50	 2,5-3,0 mm 2,0-3,0 bar	 3-5 150 - 300 µm	 3 h a 20°C ou 30 min. a 60°C	 10 min.	 P150 lixagem grossa P240- P320 lixagem fina	Atenção: Aplicar sobre superfícies lixadas até ao substrato galvanizado ou de alumínio 285-26
-------------------------	--	------------------------------------	--	--	---	---	---	---	--

Observações: Se é necessário uma espessura da película > 300 µm, pode ser aplicada uma segunda aplicação da camada do betume sem lixagem intermédia depois de secar a primeira camada.

ou alternativamente: 839-85 Glasurit® Betume multiusos de aplicação à trincha

Primário aparelho	285-505, -555, -655 Glasurit® Primário- Aparelho HS	929-55, -56 Glasurit® Endurecedor HS para Aparelho	352- Glasurit® Diluyente	 4:1:1 régua doseadora	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos	 25 min. a 60 °C	 5-10 min.	 P400 - P500
--------------------------	---	---	--------------------------------	--	--	--	--	---	--

ou alternativamente: 285- Primário aparelho/aparelho HS Glasurit®

Esmalte	Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K	ou	Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa	923- Glasurit® verniz MS / HS
----------------	-------------------------------------	----	---	-------------------------------------

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

