




















Sistema de Reparação Económico

Propriedades:

Processo de reparação económico para reparar, de forma rápida e a baixo custo, pequenos defeitos e para a pintura de peças novas. Poupa-se uma quantidade considerável de tempo mediante a aplicação húmido sobre húmido de Aparelho sem lixagem Glasurit® 285-31, 285-38, 285-49

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| Desengordurar | 541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão |  1 x |  secar com pano | Eliminação mecânica do óxido das zonas danificadas | P16-P150 | 541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão |  1 x |  secar com pano | | |
| | | | | | | | | | | |
| Betume (grosso + fino) | 839-20 / 20K Glasurit® Ratio- Multibetume branco | 948-36 Glasurit® Endurecedor em massa vermelho |  + 2-3% |  20-30 min. a 20 °C |  3-5 min. |  P80/P150 lixagem grossa | 581-90 Glasurit® Guia de lixado preto |  P240/ P320 lixagem fina |  700-1 1x |  secar com pano |
| | | | | | | | | | | |
| Primário | 283-150 Glasurit® Primário- Aparelho fosfatante bege | 352-230 Glasurit® Ativador |  1:1 régua doseadora |  HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar |  1 demão fina 10-15 µm |  10 min a 20° C | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Aparelhos | 285-38, -49 Glasurit® Aparelho Branco HS Sem Lixagem | 929-55, -56 Glasurit® Endurecedor HS para Aparelho | 352- Glasurit® Diluyente |  3:1:1 régua doseadora |  HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar |  1 - 2 demão 20 - 35 µm |  10-20 min. a 20° C | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ou alternativamente: Primário para colorir HS Glasurit® 285-95; 285-31 Aparelho sem lixagem HS Glasurit® | | | | | | | | | | |
| Esmalte | Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K VOC | ou | Glasurit® Série 90 Sistema Bicapa | 923- Glasurit® Verniz VOC | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

