

22-1235

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K VOC

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	Esmalte HS de cor solida brilho direto
Propriedades:	Alto conteúdo de sólidos; eficaz; excelente resistência à ação dos agentes atmosféricos, resistência ao amarelecimento, dureza; muito boa cura; excelente brilho e intumescência
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> Escolher os diluentes de acordo com a temperatura e tamanho do objecto.

		2 : 1 + 10%, utilizar régua doseadora		
	Relação de mistura	100 % por vol.	22-1235	
	Endurecedor	50 % por vol.	929-33, -31, -34	
	Diluyente	10 % por vol.	352-91, -50, -216	
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4:	20-24 s	Tempo de vida a 20 °C 2 h

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar 2	2-3
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico	1,3-1,4	1,3
Número de demãos	2	
Evaporação a 20°C	min	Aprox. 5 minutos depois de cada demão
Espessura da película:	µm	50-70
Instruções de pintura	Alternativa: ½ + 1 demãos podem ser aplicadas em superfícies verticais (sem secagem entre demãos, aprox. 50 µm).	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-1235

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K VOC



A brand of BASF –
We create chemistry



Secagem a 20 °C 8 h

Secagem a 60 °C 30 min



**Infravermelhos
(onda curta)** 8 min

**Infravermelhos
(onda média)** 10-15 min

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.