

# 22-1250M

Esmalte HS 2C Variante com 929-61, -63, -64

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplicação:</b>	Esmalte de cor sólida directa mate HS
<b>Propriedades:</b>	Conteúdo elevado de sólidos; eficaz; excelente resistência à acção dos agentes atmosféricos, resistência ao amarelecimento e dureza; muito bom endurecimento; excelente espessura.
<b>Observações:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolha o endurecedor de acordo com a temperatura ambiente e o tamanho do objecto a ser pintado.</li> <li>• Também adequado para utilização em plásticos, sem a necessidade de adicionar Glasurit 522-111 Aditivo elasticante.</li> <li>• Não misturar com 522-M 0 e 522-MC 35 Verniz de mistura ou 22 VOC MC600.</li> </ul>

**3:1:1****Relação de mistura**

100 % por vol.

22-1250M

**Endurecedor**

33 % por vol.

929-61, -63, -64

**Diluyente**

33 % por vol.

352-10, -30, -40

**Viscosidade de aplicação a 20°C**

DIN 4:

20-24 s

**Tempo de vida a 20 °C**

1 h

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas &lt; 0,1 µm.



**2004/42/IIB(e)(840)839:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 22-1250M

Esmalte HS 2C Variante com 929-61, -63, -64

A brand of BASF –  
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP	
Pressão de pulverização	bar	2	2-3
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos			2
Evaporação a 20°C	min	Evaporação até mate depois de cada demão e antes da secagem.	
Espessura da película:	µm	50-70	



Secagem a 20 °C	8 h
Secagem a 60 °C	30 min

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)839:** O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 839 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.