

22-1250

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicação:**

Tinta monocamada de altos sólidos para pinturas lisas

**Propriedades:**

Rico em corpos sólidos, económico, excelente resistência às intempéries, resistência ao amarelecimento e dureza, secagem muito boa, brilho e cobertura muito boa

**Observações:**

- Aplicar endurecedores e diluentes conforme a temperatura e tamanho do objecto.

**Rendimento**390 m<sup>2</sup>/l a 1 µm**Relação de mistura**

2 : 1 + 10%

100 % por vol.

22-1250

**Endurecedor**

50 % por vol.

929-93, -91, -94

**Diluyente**

10 % por vol.

352-91, -50, -216

**Viscosidade de aplicação a 20°C**

DIN 4:

20-22 s

**Tempo de vida a 20 °C**

2 h

**Aplicação:****Pistola compatível de alimentação por gravidade****Pistola HVLP****Pressão de pulverização** bar

2

2-3

**No bico** bar

0,7

**Tamanho do bico**

1,3-1,4

1,3

**Número de demãos**

2

**Espessura da película:** µm

50-70

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas &lt; 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

## 22-1250

Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K



A brand of BASF –  
We create chemistry

|  | 929-91    | 929-93 | 929-94 |
|--|-----------|--------|--------|
|  <b>Secagem</b>                     |           |        |        |
| <b>Secagem a 20 °C</b>   | 6 h       | 8 h    | 10 h   |
| <b>Secagem a 60 °C</b>   | 20 min    | 30 min | 35 min |
|  <b>Infravermelhos (onda curta)</b> | 8 min     |        |        |
| <b>Infravermelhos (onda média)</b>   | 10-15 min |        |        |

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.