

22-1250

Gloss black Variante com 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|----------------------|--|
| Aplicação: | Tinta monocamada de altos sólidos para pinturas lisas |
| Propriedades: | Rico em corpos sólidos, económico, excelente resistência às intempéries, resistência ao amarelecimento e dureza, secagem muito boa, brilho e cobertura muito boa |
| Observações: | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar endurecedores e diluentes conforme a temperatura e tamanho do objecto. |



Rendimento 390 m²/l a 1 µm

2:1+10 %



Relação de mistura 100 % por vol. 22-1250



Endurecedor 50 % por vol. 929-31, -33, -34



Diluyente 10 % por vol. 352-91, -50, -216



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 20-24 s **Tempo de vida a 20 °C** 1 h

Aplicação:

Pistola compatível de
alimentação por gravidade

Pistola HVLP

Pressão de pulverização bar

2

2-3

No bico bar

0,7

Tamanho do bico

1,3-1,4

1,3

Número de demãos

2

Espessura da película: µm

50-70

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.



Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-1250

Gloss black Variante com 929-31, -33, -34

A brand of BASF –
We create chemistry

| | 929-31 | 929-33 | 929-34 |
|--|-----------|--------|--------|
|  Secagem | | | |
| Secagem a 20 °C | 6 h | 8 h | 10 h |
| Secagem a 60 °C | 20 min | 30 min | 35 min |
|  Infravermelhos (onda curta) | 8 min | | |
| Infravermelhos (onda média) | 10-15 min | | |

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.