

22-1250

Gloss black Variante com 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	Tinta monocamada de altos sólidos para pinturas lisas
Propriedades:	Rico em corpos sólidos, económico, excelente resistência às intempéries, resistência ao amarelecimento e dureza, secagem muito boa, brilho e cobertura muito boa
Observações:	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar endurecedores e diluentes conforme a temperatura e tamanho do objecto.



Rendimento 390 m²/l a 1 µm

3:1:1



Relação de mistura 100 % por vol. 22-1250



Endurecedor 33 % por vol. 929-61, -63, -64



Diluyente 33 % por vol. 352-10, -30, -40



Viscosidade de aplicação a 20°C DIN 4: 20-24 s **Tempo de vida a 20 °C** 1 h

Aplicação:

Pistola compatível de
alimentação por gravidade

Pistola HVLP

Pressão de pulverização	bar	2	2-3
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4	1,3
Número de demãos		2	
Espessura da película:	µm	50-70	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.



Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-1250

Gloss black Variante com 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

	929-61	929-63	929-64
 Secagem			
Secagem a 20 °C	6 h	8 h	10 h
Secagem a 60 °C	20 min	30 min	35 min
 Infravermelhos (onda curta)	8 min		
Infravermelhos (onda média)	10-15 min		

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.