





22-AT 9051M

Eco Balance Série 22 preto mate



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	AraClass - Eco Balance Série 22 cor pronta a usar.
Propriedades:	Acabamento Eco Eficiente - preto mate.
Observações:	Misturar apenas com o endurecedor AraClass A-H-430 e o redutor AraClass A-R-120. Com superfícies mate não é possível: <ul style="list-style-type: none"> • remover poeiras através de polimento, uma vez que o polimento altera o nível de brilho. Desta forma, é muito importante trabalhar com cuidado durante a limpeza e aplicação. • esbater o 22-AT 9051M, porque a espessura da película varia, alterando o nível de brilho. Aplicar sempre 22-AT 9051M em todo o painel.

		3:1:1		
	Relação de mistura	100 % por vol.	22-AT 9051M	
	Endurecedor	33 % por vol.	A-H-430 Endurecedor médio de camada superior Eco Balance	
	Diluyente	33 % por vol.	A-R-120 Redutor médio Eco Balance	
	Viscosidade de aplicação a 20°C	DIN 4: 18-22 s	Tempo de vida a 20 °C	2 h

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/IIIB(e)(840)700: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 700 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

22-AT 9051M

Eco Balance Série 22 preto mate

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2
No bico	bar	0,7
Tamanho do bico		1,3-1,4
Número de demãos		2
Evaporação a 20°C	min	Evaporação - Deixar ficar mate após cada demão e antes de levar à estufa. Após a primeira demão, deixe evaporar por 10 a 15 min, após a segunda demão por 15-20 min. Não evaporar por mais de 25 minutos após cada demão.
Espessura da película:	µm	50-70



Secagem a 20 °C

8 h

Secagem a 60 °C

30 min

Infravermelhos
(onda curta)

8 min

Observações

As superfícies mate não podem ser polidas para remover as inclusões de poeiras.

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)700: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 840 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 700 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.